



lo arregla todo

Avda. Carrilet, 293-299
08907 L'Hospitalet de Llobregat

HOJA TÉCNICA MONTACK EXPRESS.

Descripción.

Adhesivo en base dispersión en disolventes orgánicos de resinas de gran resistencia, modificado con cargas.

Características.

Aspecto.	Pasta de color crema
Viscosidad Brookfield (7, 20°, 20 rpm).	Tixotrópico.
Densidad (kg/l).	Aprox. 1,35
Residuo Seco (%).	78-82%
Colabilidad	< 1 mm

Aplicaciones.

Fijación de paneles y molduras, así como cualquier tipo de reparación o montaje de carpinterías en los que se necesite un adhesivo con alto poder de relleno siempre que, como mínimo, uno de los substratos sea permeable a los vapores del disolvente. Pegado de materiales de construcción y piedra natural, maderas, cerámicas, metales y demás materiales, tanto en interior como en exterior.

Modo de empleo.

Preparación de superficies: las superficies a encolar deben encontrarse limpias (exentas de polvo o grasa) y secas.

Aplicación: Cortar el extremo del obturador del cartucho, roscar la cánula y cortar esta en bisel a la sección deseada. Aplicar por puntos o mediante pequeños cordones sobre una de las superficies y colocar en la posición deseada presionando firmemente (con ésto se conseguirá una distribución uniforme del producto).

La presión se debe mantener durante unos 10 segundos, transcurrido este tiempo, el producto es capaz de soportar pesos medios, como por ejemplo, listones de madera, planchas de madera, azulejos de pared, zócalos...

Si el peso de la pieza a pegar es muy grande, será necesario sujetar la pieza durante algunas horas para que el adhesivo pueda evaporar disolventes y sostener la pieza por si sólo.

Disolución y limpieza.

El producto húmedo se elimina fácilmente con un trapo humedecido en acetona.

El producto seco únicamente se elimina mediante procedimientos mecánicos.

Dosificación.

Varía en función de los materiales a unir. En cualquier caso, la película del adhesivo no debería superar un espesor de 0,1 mm una vez realizada la unión dado que entonces se reduce considerablemente la fuerza de adhesión.

Almacenaje

Este producto es inflamable. Conservándolo dentro de su envase original cerrado y siguiendo las restricciones de almacenamiento para productos inflamables, el producto permanece utilizable durante mínimo de 12 meses.

Precauciones adicionales.

Este producto está considerado como fácilmente inflamable según el RD 1078/93.

Presentación.

Tubo de aluminio de 100 ml y cartucho de 310ml.

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.