



# Metylan Zócalos y Molduras

Hoja de Datos técnicos  
Versión: 18/07/2002

---

## Adhesivo de Montaje

---

<b>Naturaleza del producto:</b>	Solución de polímero sintético en disolvente orgánico con resinas, cargas y aditivos reforzantes del poder adhesivo.
<b>Campo de aplicación:</b>	Metylan Zócalos y molduras es un adhesivo de montaje idóneo para la fijación y unión de casi todos los materiales sin necesidad de clavar o agujerear. Indicado para el montaje de todo tipo de elementos decorativos como zócalos, rodapiés, arrimaderos, friso, perfiles, encimeras, molduras, paneles decorativos o placas de yeso. Pega cerámica, ladrillo, hormigón, piedra, madera, corcho, metal y plástico. No apto para PP y PE ni teflon.
<b>Características de empleo:</b>	
- <b>Preparación del soporte:</b>	- Las superficies deben estar en buen estado, limpias, secas y libres de polvo y grasa.
- <b>Aplicación :</b>	Cortar la extremidad del cartucho, por encima de la rosca de plástico. Enroscar la boquilla de plástico y cortarla a la altura deseada.  <b>1) Superficies no porosas:</b> Método de suelto-pegado: Aplicar un cordón continuo de cola sobre una de las piezas o por puntos si la superficie es de gran tamaño. Unir las piezas, presionar con fuerza y separar. Dejar evaporar el disolvente durante 5-10 minutos, y volver a unir las piezas ejerciendo una fuerte presión.  <b>2) Superficies porosas:</b> Aplicar la cola de la misma forma que en el punto 1). Unir las

piezas y presionar con fuerza. Este procedimiento permite rectificar la posición de las piezas.

Cuando se unan objetos pesados o sobre superficies irregulares, se recomienda utilizar una sujeción temporal hasta que el adhesivo se seque. La máxima resistencia se alcanza a las 24h.

#### Propiedades del producto:

- Aspecto del producto:	Pastoso
- Color	Blanco
- Densidad	1.07 Kg/l
- Rendimiento	300-1000 g/m <sup>2</sup>
- Tiempo abierto	15 minutos
- Tiempo de curado final	48 horas
- Resistencia Temperatura	0-50°C
- Resistencia al agua	Resistente al agua.
- Otras propiedades:	- Se puede lijar y pintar

#### Recomendaciones:

- El producto es inflamable. Mantener alejado de toda llama o fuente de ignición. No fumar.
- Las manchas de cola deben ser limpiadas inmediatamente con alcohol, acetona u otro disolvente apropiado.

#### Almacenamiento:

12 meses conservado en lugar fresco y seco, y en envase original

#### Presentación:

Cartucho de PE. Contenido 330g.

#### Importante

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA, S.A.  
C/rocega 485  
08025 Barcelona  
Telf. (+34) 93.290.40.00  
Fax. (+34) 93.290.47.78