

Impermeabilizante



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Impermeabilizante se aplica en superficies con filtraciones de agua para formar una capa impermeabilizante que impide el paso del agua. Forma una pasta lisa, fácil de aplicar, a brocha.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Totalmente impermeable a la presión del agua
- Impermeable al vapor, deja respirar a la superficie.
- Eficaz contra el salitre.
- Se puede usar interior y exterior
- Fácil de mezclar y aplicar.

Tipo de producto

Capa base cemento.

Tamaño y formato envase

Saco 5Kg y 15Kg.

Uso

- Idóneo para impermeabilizar paredes, sótanos, depósitos de agua, piscinas, fosos, tuberías de hormigón, cubiertas, etc.
- No utilizar sobre yeso.
- En exteriores y interiores.
- Excelente adherencia a los sustratos minerales.
- No se utiliza en sustratos que están sumergidos.
- Para un resultado óptimo, aplica dos capas.
- Repintable con pintura resistente a la alcalinidad.

DATOS TÉCNICOS

- Mezcla: 1 volumen de agua para 2 o 3 de polvo.
- Grosor mínimo de capa: 1mm.
- Tiempo de reposo: 15 minutos.
- Tiempo de trabajo: 45 minutos.
- Tiempo para fijar: 5 horas.
- Máximo tamaño de partículas: 750µm.

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Propiedades

Forma, cuando se mezcla con agua, pasta para aplicar con brocha, con unas excelentes propiedades contra la humedad y el agua, dejando respirar la superficie y siendo eficaz contra el salitre. Para un

resultado óptimo, el producto debe utilizarse en dos capas.

Preparación

Limpiar la pared para eliminar las partículas sueltas, el polvo y la grasa. El impermeabilizante se aplica con la superficie húmeda. Es imprescindible mojar la superficie con brocha, u otro útil, sin dejar gotas. Si hay hueco o grietas profundas, rellenarlas con **Albastine® Cemento Rápido** antes de impermeabilizar.

Herramientas

Recipiente para la mezcla.
Espátula o cuchillo.

Mezcla

Mezclar con agua a razón de 1 volumen de agua para 2 o 3 volúmenes de polvo. Realizar la mezcla cuidadosamente para conseguir la pasta homogénea y lisa. Dejar reposar durante 15 minutos y volver a remover. La consistencia adecuada es que cuando se introduce la brocha en el producto, no gotea.

Aplicación

Aplicar **Albastine® Impermeabilizante** con una primera capa abundante, de 1mm de grosor, con brocha. Es importante no dejar ningún punto de la superficie sin cubrir. Esta capa se dejará curar durante 24 horas, manteniéndola húmeda, para lo que se rociará con agua si es necesario, pero protegida de la lluvia. A las 24 horas, humedecer de nuevo y aplicar una segunda capa, igual que la primera. Deben cubrirse todos los puntos de la superficie y dejar curar durante 24 horas, manteniéndola húmeda pero protegida de la lluvia. Al impermeabilizar depósitos de agua, conviene esperar 3 días para llena el deposito.

Atención

La pasta impermeabilizante se puede utilizar en 45 minutos, de manera que debe prepararse sólo la cantidad que se vaya a aplicar en ese tiempo.

Limpieza de las herramientas

Limpiar las herramientas con agua caliente después de su uso.

Almacenamiento

Después de usar, cerrar el saco.
Almacenar en un lugar seco.

Líneas de riesgo

- R37/38 Irrita las vías respiratorias y la piel.
R41 Riesgo de lesiones oculares graves.

Líneas de seguridad

- S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S22 No respirar el polvo.
S25 Evítese el contacto con los ojos.
S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S36/39 Úsese indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara.
S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.
S64 En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias:

5kg	678040493
15kg	678040509