

# Masilla Exteriores



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Alabastine® Masilla Exteriores** para alisar superficies de obra en exteriores, rellenar agujeros y grietas hasta 5cm. de profundidad y para rellenar juntas entre materiales de la construcción. Puede utilizarse también en interior.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

### Propiedades

- Pasta lista y fácil de aplicar que se puede utilizar tanto para rellenar como para alisar.
- No se merma ni se agrieta.
- Se puede aplicar cualquier espesor de capa, fina o gruesa.
  
- Es resistente al agua y a la intemperie.
- Color: blanco

**Tipo de producto** Polvo relleno-alisar, para interior y exterior.

**Tamaño y formato envase** Saco 5Kg y 15Kg.

### Uso

- Excelente adherencia en casi todo tipo de sustratos, como madera, ladrillo, hormigón, placas de yeso laminado, escayola, etc.
- Para reparar paredes y techos en interior y exterior.
- Para las juntas entre materiales de construcción.
- Para rellenar huecos hasta 5cm. de profundidad en una sola aplicación.
- Se puede también usar en lugares humedades.
- No aplicar sobre cristal, metal o plástico.
- En superficies lisas o sensibles a la humedad, aplicar una mano de fijador antes de aplicar la masilla.

## DATOS TÉCNICOS

- Base cemento fortalecido, resinas sílicas y polímeros para aumentar la rapidez del desarrollo de la fortaleza.
- Grosor máximo por capa: 5cm.
- Ratio de mezclado:
  - Relleno: 1 volumen de agua por 2½ de polvo.
  - Alisar: 1 volumen de agua por 2 de polvo.
- Tiempo de trabajo: 30 minutos.
- Tiempo para fijar: 60-90 minutos.
- Tiempo de secado: 24 horas.
- El pH después 24 horas: 9.5.
- Máximo tamaño de partículas: 200µm.

- Fortaleza de flexión: ca. 4.0MPa.
- Fortaleza de compresión: ca. 9.1 MPa.
- Adhesión al hormigón: ca. 2.0 MPa.

## CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

### Preparación

Limpiar el polvo, grasa y partículas sueltas. Para aplicar el producto la superficie debe estar sana y firme. Para una mejor adherencia del producto en superficies absorbentes, se recomienda humedecer la superficie antes. En el caso de superficies terrosas se recomienda utilizar un fondo primero. Realizar la mezcla del polvo y el agua para conseguir la pasta.

### Herramientas

Espátula o llana para alisar el producto.

### Aplicación

Se aplica directamente sobre la superficie con una llana o espátula. A los 30 minutos puede repasarse con la llana para eliminar posibles irregularidades. A partir de 24 horas, puede lijarse para un acabado impecable o pintarse.

### Pintar

En soportes que puedan presentar humedad por capilaridad, no deben emplearse pinturas epoxy ni que no dejen transpirar la superficie. Para mejorar la adherencia de la pintura de acabado, se recomienda aplicar una mano de fijador.

### Limpieza de las herramientas

Limpiar las herramientas con agua caliente después de su uso.

### Almacenamiento

Después de usar cerrar el envase. Almacenar en un lugar seco.

### Líneas de seguridad.

S37/38 Irrita las vías respiratorias y la piel  
 S2 Manténgase fuera del alcance de los niños  
 S22 No respirar el polvo  
 S25 Evítense el contacto con los ojos  
 S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico  
 S39 Úsese protección para los ojos/la cara  
 S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase

S64 En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente)

**Referencias:** Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078.

Saco 5Kg	Saco 15Kg
678040165	678040189

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.