



Fondo para Metal Galvanizado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Hammerite® Fondo para Metal Galvanizado ha sido desarrollado específicamente para brindar una adherencia total a la pintura de acabado sobre puertas, de garaje galvanizadas, marcos de ventana y puertas de aluminio.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

Adherencia excelente sobre todos los metales no ferrosos. Fórmula base agua que seca en 1 hora, fácil de usar.

Tamaño y formato envase

750ml y 5L.

Uso

Recomendado para brindar una adherencia antes de pintar puertas de garaje galvanizadas, ventana y puertas de aluminio y otros objetos de metal galvanizados, aluminio, zinc, cromo, acero inoxidable...

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento:

12 m² por lata de 0,750L por mano.
80m² por lata de 5L y por mano.

Secado al tacto:

1 hora

Repintado:

2 horas.

Temperatura ideal de aplicación: 8-25°C.

Humedad relativa máxima: 85%.

Grosor de capa:

30 micras secas mínimo que equivale a 1 o 2 manos.

Adhesión:

Supera 1BS 3900 E6: 7 días con 30 micras de película seca.

Resistencia a la temperatura:

Una vez curado resiste una temperatura intermitente de 30°C a 150°C máximo. De forma continua, la película puede soportar una temperatura de hasta 80°C.

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

- Sobre superficies previamente pintadas, eliminar las partículas sueltas de pintura.
- Eliminar la grasa, polvo y suciedad con una disolución de detergente, aclarar con agua y dejar secar. Pintar una vez la superficie esté seca.

Herramientas Brocha, pincel o pistola.

Aplicación

- A pincel o brocha: aplicar 1 mano de **Hammerite® Fondo para Metal Galvanizado**.
- A pistola: aplicar 1 mano sin diluir. Regular la presión del aire a 25/35 psi y regular al máximo el ancho del abanico y caudal.
- Dejar pasar 2 horas antes de aplicar la pintura de acabado.
- Se recomienda aplicar **Hammerite® Esmalte Metálico** como acabado para obtener mejores resultados.

Limpieza de las herramientas

- Quitar el exceso de producto y limpiar las herramientas con agua.
- No tirar a desagües ni a cursos de agua.

Almacenamiento: Almacenar en un ambiente seco y bien ventilado, protegido de las heladas y altas temperaturas.

NORMAS COV

Límite UE para este producto (Cat.A/g): 50g/l COV (2007) y 30g/l COV (2010). Este producto contiene 10g/l COV máximo.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales.

750ml	5L
678021072	678021089