



Protector Ultra Rápido

DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Protector Ultra Rápido es un protector satinado-brillante base agua para el embellecimiento de la madera exterior, protegiéndola del tiempo (humedad y sol). También se puede utilizar en interior. Su fórmula base agua penetra en la madera para asegurar una protección máxima de hasta 5 años*. De secado rápido, se puede repintar en sólo 2 horas.
(* resistencia máxima observada)

Contiene ingredientes funguicida.

Propiedades

Después de una hora resiste la lluvia.
Elasticidad.
Forma una película.
Satinado-Brillante
Permeable al vapor de agua.
Realza el veteado de la madera.
Olor agradable, sin olor después del secado
Variedad de colores.
Repele el agua hacia el exterior.
Colores rápidos.

Tamaños envases

750ml, 2,5L, 5L.
25L (color incoloro).

Colores

Incoloro, Roble, Caoba, Nogal, Pino, Teca.

Composición (nominal)

Pigmento: Pigmentos transparentes de óxido de hierro y agentes mateantes.
Aglutinante: Emulsión acrílica
Solvente: Agua

Volumen Sólido

40 %

Dilución

Listo al uso. No diluir.

MÉTODO APLICACIÓN

Xyladecor® Protector Ultra Rápido está listo para aplicar. Agitar o remover antes de utilizar. Aplicar rápidamente con una brocha suave y llana en la dirección del veteado. No aplicar en temperaturas inferiores a +5°C. Después de la primera capa, dejar secar (4horas aprox.), lijar suavemente la superficie con un papel de lijar fino (no utilizar lana de acero), limpiar y después

aplicar la segunda capa. Dependiendo el tipo de madera se necesitará una tercera capa. Un pre-tratamiento usando un producto incoloro le dará una calidad más alta a la superficie.

Con madera de coníferas – aplicar al menos 2 capas de color de **Xyladecor® Protector Ultra Rapido**. Para conseguir un resultado con calidad más alta, aplicar una pre-capa con **Xyladecor® Protector Ultra Rapido** incoloro.

Con maderas duras, aplicar al menos 3 capas del color elegido de **Xyladecor® Protector Ultra Rápido**. No necesita un pre-tratamiento incoloro.

Madera con valores estándar de humedad:

- Para madera de coníferas hasta un máximo de 20%
- Para madera dura hasta un máximo de 20 %
- En ventanas no superior a un 15 %

No se recomienda aplicar el Incoloro en maderas expuestas al sol.

Para conseguir tonos más claros, se puede mezclar cualquier color con el Incoloro (no exceder el 50% de la mezcla). Todos los colores se pueden mezclar entre sí.

Adicionalmente, protección contra la intemperie para madera de coníferas no tratada.

Tiempos de secado:

- Secado al tacto: 1 hora
- Segunda capa: 2 horas a 20°C / 65% humedad relativa.

Cobertura media

1 litro es suficiente para 20m² aproximadamente en una madera plana. En superficies absorbentes se requerirá cantidades mayores de producto.

Limpieza

Quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con agua. Limpiar el producto sobrante del borde de la lata antes de volver a poner la tapa. Tapar la lata firmemente con el líquido de manera

que quede cerrado herméticamente, agitar y entonces almacenar de manera segura para un próximo uso.

PREPARACIÓN SUPERFICIES

La superficie debe estar limpia, suave y seca antes de tratarla.

Reparar todos los agujeros y defectos de la superficie, si es necesario lijar hasta conseguir la madera natural. El color natural de la madera puede influir en el resultado obtenido al aplicar el protector. Una tercera capa es recomendable.

Cuando se aplica más de una capa, se recomienda un lijado suave entre capas, en la dirección del veteado usando un papel de lijar apropiado y después limpiar con un trapo eliminando los restos de polvo.

INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

- Base agua.

Seguridad:

Asegurarse de que hay una buena ventilación durante la aplicación del producto. Usar sólo en zonas bien ventiladas.

Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con mucho jabón y agua.

Cuando se aplica se recomienda utilizar protección para ojos y manos. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y seguir las indicaciones de un médico.

Después del contacto con la piel, limpiar inmediatamente con abundante agua y jabón o un producto limpiador apropiado para la piel. No usar producto disolventes o aguarrás.

Mantener fuera del alcance de los niños.

La hoja de seguridad está disponible bajo petición.

Evitar la inhalación del polvo. Utilizar una mascarilla adecuada durante el lijado.

Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Almacenamiento y manipulación:

Proteger del frío. Almacenar el producto en la lata original. No almacenar a temperaturas inferiores a +5°C o superiores a +30°C. La disposición del producto debe realizarse acorde con la regulación oficial.

Catálogo Europeo de residuos:

08 01 12 No permitir volcar los residuos a las alcantarillas o cursos de agua.

Normas COV:

Límite U.E. para este producto (cat A/e):
150g/l COV (2007), 130g/l COV (2010).
Este producto contiene 40g/l COV máximo.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078.

COLOR	750ml	2,5L	5L	25L
Incoloro	678001050	678001517	678001111	
Roble	678001067	678001524	678001128	
Caoba	678001074	678001531	678001135	
Nogal	678001081	678001548	678001142	
Pino	678001098	678001555	678001159	
Teca	678001104	678001562	678001166	