

Xylamon®

Fondo



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Xylamon® Fondo es un fondo incoloro con base disolvente para la protección preventiva de la madera contra insectos, hongos y humedad.

Repele al agua. Regulariza el contenido de humedad en la madera.

Xylamon® Fondo no forma capa, actúa a poro abierto.

Garantía de calidad:

AKZO NOBEL COATINGS, S.A. garantiza la calidad del producto **Xylamon® Fondo**, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Registro D.G.S.P. N° 18.349. Uso para el público en general.

Principios Activos:

Permetrina: 0,05p/p equiv a 0,45g/L.

Diclofluanida: 1,2% p/p equiv a 10,68g/L.

Eficacia:

Xylamon® Fondo protege eficazmente de forma preventiva a la madera contra hongos de pudrición, azulado y contra los insectos xilófagos (carcomas y polillas) (EN46 y EN152).

Repele el agua y actúa contra el efecto de la humedad, de la lluvia y del agua.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Xylamon® Fondo da una eficaz protección a la madera, sin modificar su color natural, ya que como impregnación de fondo penetra en la misma, garantizando su eficacia.

- Se aplica antes de aplicar barnices, protectores y pinturas.
- No forma capa.
- Uso interior y exterior.
- Mejora la adherencia y el aspecto de los productos que se aplican por encima.
- Una vez seco, admite cualquier color o acabado.
- Es muy fácil de aplicar por la rápida absorción del producto en la madera.

- Después de seco no huele.

Campos de Aplicación:

Para todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas, empleadas en carpintería de armar (vigas, cerchas, pérgolas, etc) o de taller (marcos, puertas, ventanas, revestimientos, muebles, muebles de jardín, casas de madera, pérgolas, vallas...).

Se debe aplicar en maderas secas superficialmente (humedad hasta un 20%).

Ideal para carpintería de exterior, como protector preventivo de los ataques de carcomas y hongos. También, se puede aplicar sobre tableros contrachapados, aglomerados, etc.

Tamaño y formato envase

0,5L; 1L; 2,5L; 5L y 25L.

Color

Incoloro.

DATOS TÉCNICOS

- Densidad a 20°C: 0,886 – 0,892 g/cm³
- Viscosidad: Muy fluido.
- Punto de Inflamación: >45°C.
- Secado: El secado de la superficie en condiciones normales es de 12 horas. En maderas duras que absorben con dificultad el producto y con un alto grado de humedad ambiental, el tiempo de secado puede ser mayor.
También en maderas tropicales, como el iroko (teca africana), el secado puede retardarse.
- Repintado: 24 horas aproximadamente.
- Recomendamos, cuando se estime necesario una prueba antes de proceder a la aplicación definitiva.
- Comportamiento a la corrosión: No ataca metales ni cristales. No provoca oxidación alguna.
- Una vez seco, la madera puede estar en contacto con los plásticos y materiales bituminosos.

MODO DE EMPLEO

Preparación

Eliminar pinturas y barnices, decapando o lijando. Limpiar la madera vieja o nueva. Proteger adecuadamente los plásticos y materiales bituminosos. Proteger las plantas.

Dosis

Imprimación preventiva contra hongos de azulado: 90ml/m².

Imprimación preventiva contra pudriciones e insectos:

250ml/m² en dos o más manos.

Modo de empleo

Xylamon® Fondo se presenta listo para su empleo y no debe diluirse con otros productos.

Se puede aplicar a brocha, pincel, pulverizado, inmersión y pistola.

Sistemas de aplicación

Maderas Nuevas:

Por pincelado, pulverización o inmersión. La imprimación con **Xylamon® Fondo** y la primera capa de pintura pueden darse en el taller antes de llevar la madera a la obra. Como en todos los casos, la madera debe estar limpia, seca y lijada.

En madera barnizadas y pintadas anteriormente:

Después de la total eliminación de las capas viejas de pintura o barniz, todas las superficies deben ser impregnadas debidamente con **Xylamon® Fondo**.

En carpintería nueva recomendamos que la aplicación se realice antes de la colocación de la madera en obra.

Tratamientos posteriores

Se pueden aplicar sobre madera protegida con **Xylamon® Fondo**, la mayoría de los barnices y pinturas, transparentes o pigmentadas.

En caso de duda, recomendamos efectuar pruebas.

Cerrar herméticamente el envase cuando se haya consumido parcialmente el producto.

Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente.

Cuando se aplica por inmersión, debe taparse el recipiente, tina o bañera. Después de su utilización, el líquido debe ser retirado y colocado de nuevo en el envase original.

Solamente deben ser utilizados recipientes de acero o hierro sin oxidar, recubiertos de una laca protectora. No rociar las plantas.

Esperar 24 horas antes de aplicar productos de acabado; para mejorar resultados,

se recomienda aplicar barnices y protectores **Xyladecor®**.

Las colmenas y las saunas no deben ser impregnadas con **Xylamon® Fondo**.

Propiedades y características de la madera tratada:

Una vez seco el producto no incrementa la inflamabilidad de la madera.

La madera queda eficazmente protegida contra hongos, carcomas y humedad.

Limpieza de útiles

Quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con aguarrás.

INDICACIONES ESPECIALES

Información Técnicas de seguridad:

Contiene principios activos biocidas para proteger la madera de los hongos e insectos xilófagos (carcomas y polillas).

Aplíquese con buena ventilación de aire, manteniéndola hasta la evaporación del disolvente.

Utilizar el producto, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

El uso indebido puede provocar daños a la salud.

AKZO NOBEL COATINGS, S.A. dispone de fichas de datos de seguridad con las indicaciones de peligrosidad, manipulación, seguridad e higiene y transporte según el R.D. 1078/93.

Almacenamiento y manipulación:

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 30°C.

No tirar a desagües ni a cursos de agua.

CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar previamente una prueba antes de la aplicación.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias:

Color	Tamaño	Referencia
Incoloro	500ml	678050003
Incoloro	1L	678050010
Incoloro	2,5L	678050027
Incoloro	5L	678050034
Incoloro	25L	678050041