



SCALPIK DECAP'SEC NW

Superdecapante líquido, sin cloruro de metileno, para pinturas, lasures y barnices. Forma residuos secos, producto sin aclarado.

Consejos prácticos de utilización

1. Dilución: Listo al uso.
2. Materiales de aplicación: Pulverizador adaptado, rodillo o brocha de fibras naturales.
3. Modo de aplicación: Agitar bien antes de su uso, y después aplicar sobre el soporte a decapar. Una vez seco, cepillar la madera en sentido de la veta con un cepillo de fibras naturales. El soporte puede ser repintado inmediatamente después del decapado.
4. Tiempo de aplicación: Alrededor de 1 a 20 minutos, en función de las condiciones climáticas y el revestimiento.
5. Temperatura de aplicación: De 5° a 50°C. Con temperaturas extremas su eficacia se reduce.
6. Rendimiento: De 150 a 300 g / m² según el revestimiento.

Características fisicoquímicas

- | | |
|--|--------------------------|
| ▪ Producto a base de disolventes | ▪ pH: 2.2 |
| ▪ Gel incoloro ligeramente amarillento | ▪ No sensible al hielo |
| ▪ Densidad de 1.03 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C | ▪ Viscosidad : < 100 cps |

Precauciones de aplicación

1. Protección de soportes: No aplicar sobre el PVC, el caucho, baldosas plásticas, poliestireno.
2. Protección de personas: Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavar inmediatamente las manos y los ojos con agua. No respirar los vapores. Llevar guantes.

Limpieza de herramientas

La limpieza de las herramientas debe efectuarse con un paño inmediatamente después de su uso.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 20 L, plataforma de 24 x 20 L
- En 5 L, cajas de 4 X 5 L
- En 0,75 L cajas de 24 X 0,75 L

Almacenar el producto protegido de la intemperie y de los rayos directos del sol.

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

SCALPIK DECAPSEC NW está destinado al decapado de lasures, pinturas, barnices sobre, principalmente madera. Se puede aplicar sobre otros soportes como hormigón, hierro, piedra, pero es ideal para madera porque después del decapado se queda seca.

Ventajas del producto

- Sin aclarado
- Residuos secos, especialmente indicado para madera
- Eficaz y rápido
- Las superficies decapadas pueden ser repintadas inmediatamente tras su uso.
- No ennegrece la madera
- Pulverizable
- Producto de nueva generación



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D

Actualización : julio 2014