



# BARNIZ INTERIOR

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Clase de producto

Barniz alcídico uretanado para la protección y decoración de la madera en interiores.

### Garantía de calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

### Eficacia

**XYLAZEL BARNIZ INTERIOR** protege eficazmente de forma preventiva la madera contra golpes, roces, rayado, agua y agentes químicos.

**XYLAZEL BARNIZ INTERIOR** destaca la belleza natural de la madera y resalta su veteado natural.

### Características

**XYLAZEL BARNIZ INTERIOR** proporciona a la madera un espléndido acabado brillante, satinado o mate, altamente decorativo.

- No se agrieta ni cuarteo
- Muy transparente.
- Resina alcídica uretanada
- Gran facilidad de aplicación.
- Muy buena nivelación.
- Tixotrópico. No descuelga.
- Secado muy rápido, 2-4 horas al tacto.
- Excelente relación dureza/elasticidad. No cuarteo. No se agrieta.
- Gran resistencia al amarilleamiento.
- Magnífico comportamiento ante la mayoría de los agentes químicos, resistente a las manchas de alcohol, grasas, jugos, etc. Lavable.

• Mínimo olor en la aplicación. Una vez seco no huele.

- Muy económico, gracias a su elevado rendimiento. 13-15 m<sup>2</sup> por litro con una mano sin diluir (20-30 m<sup>2</sup>/litro diluido al 15%), según tipos y condiciones de la madera.
- Una vez seco el producto no incrementa la inflamabilidad de la madera.

### Campos de aplicación

Excelente para la protección y decoración de la madera en interiores, tanto nueva como restaurada. Indicado para toda clase de construcciones de madera: revestimientos de paredes y techos, revestimientos en maderas macizas y contrachapadas, puertas, muebles (sillas, mesas, armarios, estanterías, etc.), barandillas, zócalos, manualidades y en todas las maderas en las que se desee un acabado de alta calidad decorativa.

### Gama de productos

**XYLAZEL BARNIZ INTERIOR** se presenta en los siguientes acabados:

Acabado brillante: Incoloro, Pino Tea, Pino Oregón, Cerezo, Roble, Caoba y Nogal.

Acabado satinado: Incoloro.

Acabado mate: Incoloro.

Todos los colores son mezclables entre sí, con lo que se puede obtener una amplísima gama de acabados

### Tonos de color

**XYLAZEL BARNIZ INTERIOR** se presenta en incoloro y 6 tonos de color.

### Tamaños de envases

125, 375 y 750 mL.

Solo incoloro 4 L.

## 3. MODO DE EMPLEO

### Preparación del soporte

Previamente al barnizado se recomienda que la madera esté seca (humedad relativa < 15%), lijada y limpia de sustancias que puedan perjudicar la película de barniz. Recomendamos aplicar, antes de barnizar, 1 ó 2 manos de XYLAZEL FONDO para dar una eficaz protección contra la humedad, insectos y hongos que puedan perjudicar y deteriorar la madera.

### Madera nueva

Aplicar la primera mano diluida hasta un 15% con DILUYENTE XYLAZEL, o white spirit. Una vez seca aplicar la 2ª mano sin diluir, siendo recomendable lijar entre operaciones para lograr un mejor agarre y acabado.

### Madera ya barnizadas

Barniz en buen estado: Limpiar y lijar la superficie, aplicando posteriormente 1 ó 2 manos de **XYLAZEL BARNIZ INTERIOR**. Barniz en mal estado: Eliminar el barniz suelto (escamado) de toda la superficie y proceder al barnizado como si se tratase de madera nueva.

### Consumo

67-77 mL/m<sup>2</sup> aproximadamente, en condiciones normales, una mano, sin diluir y según tipo de madera. Recomendamos aplicar 2 manos de **XYLAZEL BARNIZ INTERIOR** para obtener los mejores resultados.

### Aplicación

**XYLAZEL BARNIZ INTERIOR** se presenta listo para su empleo. Se puede aplicar a brocha, pincel, rodillo, airless y pistola. Agitar y remover bien el contenido del envase. Aplicar con pincel plano en el sentido del veteado de la madera. Una vez seco, aproximadamente después de 6 a 12 horas, dar la 2ª mano.

## 2. DATOS TÉCNICOS

	BRILLANTE	SATINADO	MATE	BRILLANTE color
Densidad a 20°C:	0,897-0,919 g/mL	0,91-0,92 g/mL	0,915-0,935 g/mL	0,895-0,920 g/mL
Viscosidad 20°C Brookfield:	Tixotrópico	1,5-3,5 poises.	2 - 4 poises	Tixotrópico
Punto de inflamación:	>45°C	>39°C	>39°C	>45°C
Medida de brillo aprox:	20° 80	60° 45	60° <25	20° 80

### Secado

El secado de la superficie, en condiciones normales, es de 2/4 horas.

Rebarnizado: 6 a 12 horas aprox.

En las maderas ricas en resinas, limpiar la resina de la superficie con aguarrás antes del tratamiento con **XYLAZEL BARNIZ INTERIOR**.

Cerrar herméticamente el envase cuando se ha consumido parcialmente el producto.

#### **Limpieza de útiles**

Utilizar DILUYENTE XYLAZEL, white spirit o producto similar.

#### **4. INDICACIONES ESPECIALES**

##### **Información técnica de seguridad**

Aplíquese con buena ventilación de aire, manteniéndola hasta la evaporación del disolvente.

Utilizar el producto, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

No mezclar con otros productos.

Clasificación y etiquetado según R.D. 255/2003.

##### **Almacenamiento y manipulación**

Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes. Los almacenes deben estar preservados de las heladas y las altas temperaturas.

#### **5. CONDICIONES GENERALES**

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



+34 986 343424

+34 93 2412424

E-mail: [servitecnico@xylazel.com](mailto:servitecnico@xylazel.com)

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

**xylazel, s.a.**

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40  
[www.xylazel.com](http://www.xylazel.com)

