



S Altos Sólidos

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Lasur alcidico con alto contenido en sólidos, en base disolvente. Para aplicación en exterior e interior.

Características

- Protección frente a la intemperie, el sol y la lluvia.
- Alto contenido en sólidos.
- Muy bajo contenido en disolventes y baja emisión de VOCs.
- Acabado satinado.
- Por su alta concentración de sólidos, ofrece máxima duración y protección con menos capas. Puede conseguirse un acabado perfecto con una sola mano.
- La madera tratada es hidrófuga y repele el agua.
- El acabado es microporoso, a poro abierto, y deja respirar la madera.

Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Campos de aplicación

Para la protección de madera en exterior. Protege frente a la radiación del sol, el agua y la intemperie. Contiene principios activos que conservan la película frente a hongos del azulado.

Colores

Pino, cerezo, roble, nogal, teca, caoba.

Tamaño de envases

750 mL y 5 L.

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C

0.94 ± 0.02 g/mL

Secado

Secado de la superficie en unas 2 horas.
Repintado: 12 horas.

En maderas tropicales como el Iroko o el Ipé el tiempo de secado generalmente es superior. El producto alcanza la dureza definitiva después de 15 días.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar pinturas y barnices desconchados y no adheridos, decapando, rascando o lijando. Debe aplicarse previamente Xylazel Fondo, para facilitar el anclaje, mejorar el acabado y proteger la madera contra pudrición, hongos del azulado e insectos xylófagos.

En maderas tropicales, aplicar previamente Xylazel Imprimación para Maderas Exóticas.

Rendimiento

Entre 8 y 12 m²/L por mano.

Modo de empleo

El producto puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola. Aplicar sin diluir. Se aconseja aplicar dos manos de Xylazel Fondo y una de Xylazel S Altos Sólidos, pero en condiciones de exposición agresiva, se recomienda aplicar una segunda mano para una protección superior.

En el mantenimiento, no es necesario eliminar capas anteriores de Xylazel S Altos Sólidos. Basta limpiar la madera y aplicar de nuevo.

Sobre barnices viejos, desconocidos, es conveniente antes de aplicar hacer una pequeña prueba de compatibilidad.

Limpieza de útiles

Con disolvente.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



986 343424
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

