

IMPREGNACION DE FONDO PROTECTOR

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Clase de producto

Imprimación inolora en base disolvente para la protección preventiva de la madera contra insectos, hongos y humedad.

Repele al agua. Regulariza el contenido de humedad en la madera.

No forma capa, actúa a poro abierto.

Calidad

Xylazel Fondo es un producto de Xylazel. Registro en la DGSP nº 05-80-03949.

Garantía de calidad

XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del producto **xylazel Fondo**, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Principios activos

Cipermetrina cis/trans 0,05%
Propiconazol 0,6%
Diclofluanida 0,55%
Disolvente csp 100%

Eficacia

Xylazel Fondo protege eficazmente de forma preventiva a la madera contra hongos e insectos xylófagos (carcomas) (EN 46, EN 152-1 y EN 113).

Protege contra la lluvia y la humedad y es repelente al agua.

Características

- **Xylazel Fondo** da una eficaz protección a la madera, sin modificar su color natural, ya que como impregnación de fondo penetra en la misma, garantizando su eficacia.
- Es muy fácil de aplicar por la rápida absorción del producto en la madera.
- Excelente capacidad de anclaje para los protectores de acabado, pinturas y barnices Xylazel.
- Después de seco no huele.
- No levanta repelo en la madera.

Campos de aplicación

Indispensable para todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas. Estructuras de madera, vigas, pilares, cerchas, pérgolas, marcos, puertas, ventanas, persianas, revestimientos, muebles, muebles de jardín, casas de madera, vallas, cercados, frisos, molduras, rodapié y todo tipo de elementos de madera.

Se puede aplicar en maderas secas (humedad hasta un 20%).

Ideal para carpintería de exterior, como protector preventivo de los ataques de carcomas y hongos. También se puede aplicar sobre tableros contrachapados, aglomerados, etc.

Tonos de color

Incoloro, transparente.

Tamaños de envases

375, 750 mL y 2,5 , 5 y 25 litros.

2. DATOS TECNICOS

Densidad a 20°C 0,83 ± 0,02 g/cm³

Viscosidad Muy fluido

Punto de inflamación >55°C

Secado

El secado de la superficie en condiciones normales es de 12 horas. Repintado: 24 horas aprox.

En maderas duras que absorben con dificultad el producto y con un alto grado de humedad ambiental, el tiempo de secado puede ser mayor. También en maderas tropicales, como el iroko (teca africana), el secado puede retardarse. Recomendamos, cuando se estime necesario un prueba antes de proceder a la aplicación definitiva.

Comportamiento a la corrosión

No ataca metales ni cristales. No provoca oxidación alguna.

Una vez seco puede estar en contacto con los plásticos y materiales bituminosos

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar pinturas y barnices, y lijar. Se presenta listo para su empleo y no debe diluirse con disolventes ni con otros productos. Aplicar la dosis recomendada en una o más manos, impregnando abundantemente la madera.

Dosis

145 mL/m²: Preventivo hongos de pudrición y azulado.

200 a 250 mL/m²: Preventivo insectos xylófagos.

Modo de empleo

Aplicar el producto en la madera a tratar mediante pincelado o inmersión del producto sin diluir.

Si se desea una coloración con **xylazel Fondo** se le puede añadir cualquier color de **xylazel Lasur Protector**.

Sistemas de aplicación

Maderas nuevas: Por pincelado o baño. La imprimación con **xylazel Fondo** se debe aplicar antes de la colocación de la madera en la obra. Como en todos los casos, la madera debe estar limpia, seca y lijada.

En maderas barnizadas y pintadas anteriormente:

Después de la total eliminación de las capas viejas de pintura o barniz, todas las superficies deben ser impregnadas debidamente con **xylazel Fondo**.

En carpintería nueva recomendamos que la aplicación se realice antes de la colocación de la madera en obra.

Tratamientos de acabados posteriores

Se pueden aplicar sobre madera protegida con **xylazel Fondo**, la mayoría de los barnices y pinturas, transparentes o pigmentadas. Se aconseja dar las capas de acabado entre las 24 horas y los 30 días. No obstante, la demora en la aplicación no influye en el efecto protector de **xylazel Fondo**.

En caso de dudas, recomendamos efectuar pruebas.

Cerrar herméticamente el envase cuando se haya consumido parcialmente el producto. Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente. Cuando se aplica por inmersión, debe taparse el recipiente, tina o bañera. Después de su utilización, el líquido debe ser retirado y colocado de nuevo en el envase original.

Solamente deben ser utilizados recipientes de acero o hierro sin oxidar, recubiertos de una laca protectora.

Propiedades y características de la madera tratada

Una vez seco el producto no incrementa la inflamabilidad de la madera.

La madera queda protegida eficazmente contra los hongos, carcomas y humedad.

Limpieza y útiles de aplicación

Diluyente **xylazel** o White Spirit.
Brocha, inmersión y pulverización.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Contiene principios activos biocidas para proteger la madera de los hongos e insectos xilófagos (carcomas)

Aplicarse con buena ventilación de aire, manteniéndola hasta la evaporación del disolvente.

Utilizar el producto, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

El uso indebido puede provocar daños a la salud.

XYLAZEL dispone de fichas de datos de seguridad con las indicaciones de peligrosidad, manipulación, seguridad e higiene y transporte según el R.D. 255/2003.

Almacenamiento y manipulación

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.

Evitar que el producto llegue a las aguas. El producto no puede usarse en maderas que estén en contacto con alimentos y bebidas.

El producto no puede usarse en maderas que estén en contacto con abejas.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar previamente una prueba antes de la aplicación o bien consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



+34 986 343424
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

