

# xylazelMetal

## Imprimación Multiadherente

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Clase de producto

Imprimación base agua para permitir una buena adherencia de las pinturas de acabado sobre metales no féreos.

Tiene también una excelente acción antioxidante sobre hierro y acero.

#### Características

Sólo necesita 1 mano.

Secado rápido (6 horas para la pintura de acabado)

Excelente brochabilidad

Elevadísimo rendimiento (16 m<sup>2</sup>/litro)

Muy bajo olor

Base agua

#### Campos de Aplicación

Sobre aluminio, cromo, latón, cobre, acero inoxidable, metal galvanizado y cualquier otro metal no férreo.

#### Color

Rojo oxidado

#### Tamaños de envases

750 ml y 4 litros.

### 2. DATOS TÉCNICOS

**Secado en condiciones normales** 6 horas

#### Condiciones idóneas de uso

**Temperatura** Entre 8 y 30°C

**Humedad relativa máxima** 85%

#### Grosor de capa seca recomendado

**Capa para acción adherente** 30 micras

**Capa para acción antioxidante** 60 micras

#### Adherencia

**Según norma** 1 BS 3900 E6

**Rendimiento** 16 m<sup>2</sup>/litro

#### Resistencia a la temperatura

**Para uso intermitente:** De -30°C a 150°C

**Para uso continuado:** 80°C máximo

**Limpieza de útiles** Agua

### 3. MODO DE EMPLEO

#### Preparación de las superficies

La superficie debe estar limpia y libre de suciedad, partículas sueltas, polvo, grasa, aceite o sales.

Eliminar pintura suelta con un cepillo metálico o lija.

Limpiar la superficie con detergente diluido, enjuagar con agua limpia y dejar secar.

#### Aplicación

Remover bien el producto antes de utilizar. Normalmente es suficiente la aplicación de una mano para conseguir el grosor de capa recomendado (30 micras secas).

#### Aplicación a brocha

Aplicar una mano y dejar pasar 6 horas antes de aplicar el acabado.

#### Aplicación a pistola

No es necesario diluir. Regular la presión del aire a 25/35 psi y regular adecuadamente el ancho del abanico y el caudal. Aplicar 1 mano.

#### Aplicación del Acabado

El acabado se puede aplicar directamente sobre Xylazel Metal Imprimación Multiadherente una vez seca ésta.

Xylazel Metal Imprimación Multiadherente es compatible con la mayoría de las pinturas de acabado en base agua o disolvente, como alquídicos, alquídicos modificados, nitrocelulósicos, vinílicos en base disolvente, uretanados o epoxis. Para obtener los mejores resultados, utilizar Oxirite Esmalte Metálico. Se recomienda hacer una prueba previa para comprobar la compatibilidad del acabado.

### 4. CALIDAD Y GARANTÍA DE CALIDAD. EFICACIA

Este producto ha sido desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

### 5. INDICACIONES ESPECIALES

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. No almacenar a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

Las superficies tratadas no deben estar en contacto con agua potable ni alimentos, ni son adecuadas para una inmersión permanente.

### 6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



**986 343424**

E-mail: R.Petit@xylazel.com

**93 2412424**

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40  
www.xylazel.com

