

## Lasur Core-Shell

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Clase de producto

Lasur al agua de capa gruesa, a base de resinas acrílicas "core-shell" en dispersión acuosa. Combina un acabado extra duro y brillante con una excelente elasticidad, gracias a la autorreticulación de sus moléculas.

#### Características

- Acabado brillante.
- Protege la madera del sol y de la intemperie.
- Muy elástico, se adapta a los movimientos naturales de la madera.
- Incluso en condiciones extremas de calor y de presión, no se produce pegado ni blocking.
- Excelente dureza y gran resistencia a los productos químicos y al agua.
- Gran adherencia sobre madera desnuda y superficies barnizadas.
- El secado es extremadamente rápido, en 30 minutos al tacto.
- Puede aplicarse la segunda mano después de 1 hora, lo que permite terminar la obra en el mismo día.
- Fácil aplicación con brocha, pistola airless o rodillo de pelo corto.
- Puede aplicarse incluso en capa muy gruesa.

#### Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

#### Campos de aplicación

Carpintería exterior e interior.

#### Colores

Pino Oregón, roble, nogal, teca, incoloro.

#### Tamaño de envases

1 litro, 4 litros y 25 litros.

### 2. DATOS TÉCNICOS

#### Densidad a 20°C

1.04 ± 0.02 g/mL.

#### Secado

Seco al tacto: ~ 30'.

Repintado: 1 hora.

### 3. MODO DE EMPLEO

#### Preparación

La madera debe estar limpia, seca y lijada. Deben eliminarse pinturas y barnices. Debe aplicarse un fondo previo, como Xylazel Fondo, con el fin de mejorar el acabado final y proteger la madera contra pudrición, hongos del azulado e insectos xylófagos.

#### Rendimiento

14 - 18 m<sup>2</sup>/L por mano.

#### Aplicación

Aplicar el producto sin diluir, a brocha, rodillo o pistola airless.

Pueden aplicarse diferentes combinaciones de fondo y de lasur, con diferentes grados de protección.

Entre mano y mano, se recomienda lijar suavemente y limpiar el polvo.

En el mantenimiento, no es necesario eliminar capas anteriores de Xylazel Core-Shell. Basta limpiar la madera y aplicar de nuevo.

#### Limpieza de útiles

Agua y jabón.

### 4. INDICACIONES ESPECIALES

#### Almacenamiento y manipulación

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)".

### 5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424  
93 2412424

E-mail: [servitecnico@xylazel.com](mailto:servitecnico@xylazel.com)

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

[www.xylazel.com](http://www.xylazel.com)

