



COLA IMPERMEABLE PARA MADERA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Cola blanca de rápido secado, en base a dispersión acuosa de polímero vinílico modificado, especialmente formulada para resistir la humedad.

Ventajas

Adhesivo que combina un rápido fraguado con una elevada resistencia a la humedad. Adecuado para encolar entre sí todo tipo de maderas, así como tableros aglomerados, tableros de fibras, estratificados, papel, cartón, etc.

Idónea para el encolado de bastidores, tableros alistonados, molduras y todo tipo de ensambles, empalmes y acoplamientos de maderas. Especialmente indicado para trabajos de carpintería y bricolaje, tanto en exteriores como en interiores con humedades elevadas.

Colores: Blanco dentro del envase.
Transparente después de aplicado y seco.

Tamaños: 250 ml.

2.- DATOS TÉCNICOS

Viscosidad a 25°C (Brookfield RVT, 6/20):
7500 ± 500 mPa.s.

pH a 25°C:
2 - 3

Densidad a 25°C:
1,09 ± 0,01 gr./mL.

Tiempo abierto: 10 minutos aprox.
Tiempo de fraguado: 30 min. mínimo.

Cumple el grupo de esfuerzo D-3 de la Norma EN 204/205

3.- MODO DE EMPLEO

Las superficies a encolar deberán estar completamente limpias y secas. El grado de humedad recomendado para las maderas a encolar deberá situarse entre el 8 y el 12%. Si las maderas a encolar son muy resinosas o aceitosas, desengrasarlas primero con un trapo y disolvente nitrocelulósico o acetona. Aplicar la cola en una de las dos superficies a encolar. Las piezas a encolar deben someterse a presión dentro de los 10 minutos de tiempo abierto (tiempo para juntar las piezas a encolar una vez colocada la cola). Si se forma piel superficial, eliminar la cola y aplicar de nuevo.

No debe aplicarse la cola en ambientes con temperatura inferior a 5°C.

Las manchas de cola húmeda pueden eliminarse fácilmente con agua.

Los restos de cola secos pueden eliminarse con disolventes enérgicos como el xileno, tolueno, acetona o tricloroetileno.

Limpieza de útiles

Con agua.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

5. CALIDAD Y EFICACIA.

GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Cola Impermeable es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las recomendaciones de esta hoja técnica.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

