

TRATAMIENTO PROTECTOR de la MADERA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Protector incoloro de la madera en disolvente orgánico con acción preventiva y curativa frente a insectos (carcomas) y hongos xilófagos.

Calidad

Xylazel Preventivo-Curativo es un producto de xylazel.

En España la eficacia y la seguridad del producto, de acuerdo con la legislación vigente, está controlada por el Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Sanidad.

Garantía de calidad

XYLAZEL, S.A. garantiza la calidad del producto **Xylazel** Preventivo-Curativo, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Principios activos

Diclofluanida:

0,54% p/p equiv. a 0,443 g/100mL.

Propiconazol:

0,60% p/p equiv. a 0,492 g/100mL.

Cipermetrina:

0,22% p/p equiv. a 0,180 g/100mL.

Eficacia

Xylazel Preventivo-Curativo protege eficazmente de forma preventiva a la madera contra hongos e insectos xilófagos (carcomas). Aplicado a maderas atacadas por insectos xilófagos (carcomas), actúa como un protector curativo de la madera.

Características

- **Xylazel** Preventivo-Curativo da una eficaz protección a la madera, sin modificar su color natural, ya que como impregnación de fondo penetra en la misma, garantizando su eficacia.
- Muy fácil de aplicar gracias a la rápida absorción del producto por la madera.
- Rápida absorción del producto por la madera.
- Mejora la adherencia y la duración de las capas posteriores de productos de acabado, protegiendo a la madera durante mucho tiempo.

Campos de aplicación

En todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas. Estructuras de madera, vigas, pilares, cerchas, marcos, puertas, ventanas, persianas, pérgolas, vallas, cercados, revestimientos, muebles de madera, frisos, molduras, rodapié, casas y todo tipo de elementos de madera que no tengan más de un 20% de humedad.

Tonos de color

Incoloro transparente.

Tamaños de envases

5 y 25 L

2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C 0,82 ± 0,01 g/cm³

Viscosidad Muy fluido

Punto de inflamación >45°C

Secado

El secado de la superficie en condiciones normales es de 12 horas. Repintado: 24 horas aprox.

En maderas duras que absorben con dificultad el producto y con un alto grado de humedad ambiental, el tiempo de secado puede ser mayor. También en maderas tropicales, como el iroko (teca africana), el secado puede retardarse. Recomendamos, cuando se estime necesario, efectuar una prueba antes de proceder a la aplicación definitiva.

Comportamiento a la corrosión

No ataca metales ni cristales. No provoca oxidación alguna.

Una vez seco puede estar en contacto con los plásticos y materiales bituminosos.

3. MODO DE EMPLEO

Preparación

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar pinturas y barnices, y lijar. Se presenta listo para su empleo y no debe diluirse con disolventes, ni con otros productos. Aplicar la dosis recomendada en una o más manos, con brocha, baño, pulverización o inyección.

Dosis

FONDOS INCOLOROS	xylazel PREVENTIVO-CURATIVO
Preventivo contra insectos Carcomas y polillas	200 mL/m ²
Preventivo contra Hongos de Pudrición y Azulado	200 mL/m ²
Curativo contra insectos xilófagos carcomas y polillas	300 mL/m ²
Preventivo/curativo contra termitas	—

Modo de empleo

Se puede aplicar a brocha, inyección, pulverizado e inmersión.

Si se desea una coloración con **xylazel** Preventivo-Curativo se le puede añadir cualquier color de **xylazel** Lasur Protector.

Sistemas de aplicación

Maderas nuevas: Por pincelado, o baño. La imprimación con **Xylazel** Preventivo-Curativo se debe aplicar antes de la colocación de la madera en la obra. Como en todos los casos, la madera debe estar limpia, seca y lijada.

En maderas barnizadas y pintadas

anteriormente: Después de la total eliminación de las capas viejas de pintura, todas las superficies deben ser impregnadas debidamente con **Xylazel** Preventivo-Curativo.

Tratamientos posteriores

Se pueden aplicar sobre madera protegida con **Xylazel** Preventivo-Curativo, la mayoría de los barnices y pinturas, transparentes o pigmentadas.

Se aconseja dar las capas de acabado entre las 24 horas y los 30 días. No obstante, la demora en la aplicación no influye en el efecto protector de **Xylazel** Preventivo-Curativo.

En caso de dudas, recomendamos efectuar pruebas.

Cerrar herméticamente el envase cuando se haya consumido parcialmente el producto.

Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente.

Cuando se aplica por inmersión, debe taparse el recipiente, tina o bañera. Después de su utilización, el líquido debe ser retirado y colocado de nuevo en el envase original.

Solamente deben ser utilizados recipientes de acero o hierro sin oxidar, recubiertos de una laca protectora.

No rociar las plantas.

Las colmenas no deben ser impregnadas con **Xylazel** Preventivo-Curativo.

Propiedades y características de la madera tratada

Una vez seco el producto no incrementa la inflamabilidad de la madera.

La madera tratada con **Xylazel** Preventivo - Curativo queda protegida frente a la acción de los insectos y hongos xilófagos.

Limpieza y útiles de aplicación

Diluyente **Xylazel** S.G. o White Spirit .

Brocha, inmersión, pulverización o inyección.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Contiene principios activos biocidas para proteger la madera de los hongos del azulado, hongos de pudrición e insectos xilófagos (carcomas).

Aplíquese con buena ventilación de aire, manteniéndola hasta la evaporación del disolvente.

Utilizar el producto, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

El uso indebido puede provocar daños a la salud.

XYLAZEL dispone de fichas de datos de seguridad con las indicaciones de peligrosidad, manipulación, seguridad e higiene y transporte según el R.D. 255/2003.

Almacenamiento y manipulación

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C.

Evitar que el producto llegue a las aguas.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar previamente una prueba antes de la aplicación o bien consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



+34 986 343424

+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

