

## Mate / Satinado

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### Clase de producto

Lasur protector de la madera, base disolvente, acabado mate o satinado, en colores naturales e incoloro.

Los pigmentos inorgánicos de **XYLAZEL Mate/Satinado** le confieren una eficaz protección contra los rayos U.V. del sol. Contienen aditivos que prolongan la duración del producto. Protege preventivamente de los hongos del azulado. Repelente al agua. Regulariza el contenido de humedad en la madera, reduciendo los cambios dimensionales de hinchazón y merma.

**XYLAZEL Mate** es además protector contra las carcomas que dañan la madera.

#### Garantía de calidad

**XYLAZEL, S.A.** garantiza la calidad del producto **XYLAZEL Mate/Satinado**, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

#### Eficacia

**XYLAZEL Mate/Satinado** protege eficazmente de forma preventiva a la madera contra hongos del azulado. (EN-152-1 equivalente a UNE 56-419).

Protege contra el sol, la lluvia y la humedad. El acabado con **XYLAZEL Mate/Satinado** deja ver totalmente la madera.

**XYLAZEL Mate** protege también contra insectos xilófagos y carcomas (EN 46).

Los colores diáfanos resistentes a la luz y a la intemperie, evitan la decoloración y el agrisamiento provocado por el sol (fotodegradación)

#### Características

**XYLAZEL Mate/Satinado** es un lasur a poro abierto que elimina los típicos problemas que presentan los sistemas convencionales de pinturas o barnices que saltan y se agrietan, con el paso del tiempo.

- Colores sólidos y resistentes. Mezclables entre sí, con posibilidad de conseguir innumerables tonalidades.

- Se puede utilizar también como tinte decorativo.

- **XYLAZEL Mate/Satinado** resuelve eficazmente el problema de igualación de color entre maderas, incluso diferentes, ya que aplicado como tinte colorea homogéneamente. Admite todo tipo de acabados compatibles, como barnices sintéticos.

- Deja ver el veteado natural de la madera.  
- Buena brochabilidad y magnífica nivelación.

- Fácil aplicación, rápida absorción del producto por la madera.

- No se cuartea ni se agrieta. (Poro abierto)

- Con un fácil mantenimiento, ya que no es necesario lijar ni decapar, basta limpiar y aplicar directamente nuevas capas de **XYLAZEL Mate/Satinado**.

- Una vez seco no huele.

#### Campos de aplicación

Para todo tipo de maderas, macizas o contrachapadas, viejas o nuevas, empleadas en carpintería de armar (vigas, cerchas, pérgolas, etc.) o de taller (marcos, puertas, ventanas, revestimientos, muebles, muebles de jardín, casas de madera, vallas, etc.)

Se debe aplicar en maderas secas (humedad de hasta un 20%)

También se puede aplicar sobre corcho para revestimientos, como tinte.

#### Tonos de color

**XYLAZEL Mate:** Incoloro, Castaño, Teca, Palisandro, Sapelly, Caoba, Ebano, Pino Oregón, Roble, Nogal, Pino, Pino Tea.

**XYLAZEL Satinado:** Incoloro, Castaño, Teca, Roble Claro, Sapelly, Nogal, Pino, Pino Tea.

#### Tamaños de envases

25, 200 y 1000 L.

### 2. DATOS TÉCNICOS

#### XYLAZEL Satinado

**Densidad a 20°C:** 0,90 g/cm<sup>3</sup> dependiendo del color.

**Punto de inflamación:** 45,8°C

#### XYLAZEL Mate

**Densidad a 20°C:** 0,8 - 0,9 g/cm<sup>3</sup>

**Punto de inflamación:** 52°C

#### Secado

El secado de la superficie en condiciones normales es de 6 horas.

Repintado: 12 horas aprox.

En maderas duras que absorben con dificultad el producto y con un alto grado de humedad ambiental, el tiempo de secado puede ser mayor. También en maderas tropicales, como el Iroko (teca africana), el secado puede retardarse. Recomendamos, cuando se estime necesario una prueba antes de proceder a la aplicación definitiva.

#### Comportamiento a la corrosión

No ataca metales ni cristales. No provoca oxidación alguna.

Una vez seco puede estar en contacto con los plásticos y materiales bituminosos.

### 3. MODO DE EMPLEO

#### Preparación

Eliminar pinturas y barnices viejos, decapando o lijando. Limpiar la madera vieja o nueva. Proteger adecuadamente los plásticos y materiales bituminosos. Proteger las plantas. No aplicar en colmenas.

#### Dosis

##### XYLAZEL Satinado

140 mL/m<sup>2</sup>, aplicados en 2 o más manos.

##### XYLAZEL Mate

220 mL/m<sup>2</sup>, aplicados en 2 o más manos.

#### Modo de empleo

**XYLAZEL Mate/Satinado** se presenta listo para su empleo y no debe diluirse con otros productos. Se puede aplicar a brocha, pincel, pulverización, pistola ó baño autoclave de pulverización. Agitar y remover bien el contenido del envase. No diluir.

Aplicar con pincel plano en el sentido del veteado de la madera. Una vez seco, aproximadamente después de 12 horas, dar la 2ª mano. Para conseguir un efecto uniforme y una mayor protección contra los hongos de pudrición e insectos xilófagos (carcomas), aconsejamos aplicar previamente **XYLAZEL FONDO**. También se consigue una superficie uniforme pasando, 10 minutos después de aplicar la primera mano, un pincel o brocha plana escurrida. En las maderas ricas en resinas, limpiar la resina de la superficie con disolvente antes del tratamiento con **XYLAZEL Mate/Satinado**.

Los colores propios de las maderas o el agrisamiento que pueden tener antes de aplicar **XYLAZEL Mate/Satinado**, influyen en el tono de color del acabado.

El agua de lluvia o las altas temperaturas pueden, en algunos casos, producir decoloraciones en la superficie de la madera al provocar la salida de sustancias internas, como resinas y taninos.

En caso de aplicaciones nuevas, en las que no se tenga experiencia, recomendamos dar una mano de prueba sobre la madera.

**XYLAZEL Mate/Satinado** no precisa de ninguna capa de laca o barniz, pero si se desea se pueden aplicar sobre **XYLAZEL Mate/Satinado** todo tipo de barnices sintéticos. Cerrar herméticamente el envase cuando se ha consumido parcialmente el producto. Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente.

## Propiedades y características de la madera tratada.

La madera queda protegida eficazmente contra los hongos del azulado, la fotodegradación y la humedad en el caso de **XYLAZEL Satinado**, y además de las carcomas caso del **XYLAZEL Mate**.

Una vez seco el producto no incrementa la inflamabilidad de la madera.

## Mantenimiento

Las maderas viejas o nuevas que hayan sido tratadas con **XYLAZEL Mate/Satinado** y que, al cabo del tiempo, precisen un nuevo tratamiento de mantenimiento, no necesitan ser decapadas ni lijadas, solamente hace falta limpiar la superficie de la madera.

No aplicar directamente **XYLAZEL Mate/Satinado** sobre superficies barnizadas o pintadas, ya que es necesario un lijado o decapado, que facilite la penetración del **XYLAZEL Mate/Satinado** en la madera.

## Limpieza de útiles

Utilizar **DILUYENTE XYLAZEL**, white spirit o producto similar.

## 4. INDICACIONES ESPECIALES

### Información técnica de seguridad

Contienen principios activos biocidas para proteger la madera.

Aplíquese con buena ventilación de aire, manteniéndola hasta la evaporación del disolvente.

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante.

El uso indebido puede provocar daños a la salud.

Clasificación y etiquetado según R. D. 255/03.

## Almacenamiento y manipulación

Para el almacenamiento y manipulación tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte referentes a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 30°C.

Evitar que el producto llegue a las aguas.

## 5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TECNICO



(34) 986 343424  
(34) 93 2412424

servitecnico@xylazel.com

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

