



## Dis - Rec

### IMPREGNACIÓN DE FONDO PROTECTOR PREVENTIVO

#### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

##### Clase de producto

Imprimación oleosa de fondo protector de la madera, en base disolvente. XYLAZEL DIS-REC protege preventivamente la madera frente a los hongos de pudrición.

##### Garantía de calidad

XYLAZEL DIS-REC es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de la especificaciones de esta hoja técnica.

##### Eficacia

XYLAZEL DIS-REC protege eficazmente de forma preventiva a la madera contra los hongos de la pudrición. EN-113+EN73 y EN-84.

##### Campos de aplicación

Para todo tipo de maderas empleadas en carpintería de armar o de taller. Se debe aplicar en maderas secas (humedad hasta un 20%). También se puede aplicar sobre tableros de contrachapados y aglomerados.

##### Tonos de color

Negro, Teca, Caoba, Nogal.

##### Tamaños de envases

200 L. y 1000 L.

#### 2. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C 0,815 – 0,895 g/cm<sup>3</sup>

Viscosidad Muy fluido

Punto de inflamación > 45° C

##### Secado

El secado de la superficie en condiciones normales es de 12 horas. En maderas duras que absorben con dificultad el producto y con un alto grado de humedad ambiental, el tiempo de secado puede ser mayor. También en maderas tropicales, como el iroko (teca africana), el secado puede retardarse. Recomendamos, cuando se estime necesario, una prueba antes de proceder a la aplicación definitiva.

##### Comportamiento a la corrosión

No ataca metales ni cristales. No provoca oxidación alguna.

Una vez seco puede estar en contacto con los plásticos y materiales bituminosos.

#### 3. MODO DE EMPLEO

##### Dosis

200 g/m<sup>2</sup>.

##### Sistemas de aplicación

XYLAZEL DIS-REC se presenta listo para su empleo y no debe diluirse con otros productos. Se puede aplicar a brocha, pincel, o baño.

##### Tratamientos posteriores

Se pueden aplicar sobre madera protegida con XYLAZEL DIS-REC la mayoría de los barnices y pinturas.

En caso de dudas, recomendamos efectuar pruebas.

Cuando se aplica por inmersión, debe taparse el recipiente, tina o bañera. Después de su utilización, el líquido debe ser retirado y colocado de nuevo en el envase original.

Solamente deben ser utilizados recipientes de acero o hierro sin oxidar, recubiertos de una laca protectora.

Cerrar herméticamente el envase cuando se haya consumido parcialmente el producto.

Proceder a la eliminación y destrucción del envase, de acuerdo con la legislación vigente. No rociar las plantas.

#### Propiedades y características de la madera tratada

Una vez seco el producto no incrementa la inflamabilidad de la madera.

La madera queda protegida eficazmente contra los hongos y la humedad.

##### Limpieza de útiles

Utilizar DILUYENTE XYLAZEL, white spirit o producto similar.

#### 4. INDICACIONES ESPECIALES

##### Información técnica de seguridad

Contiene principios activos biocidas para proteger la madera de los hongos del azulado y hongos de pudrición. Aplíquese con buena ventilación de aire, manteniéndola hasta la evaporación del disolvente. Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. El uso indebido puede provocar daños a la salud.

Xylazel dispone de Ficha de Datos de Seguridad según el RD 255/03.

##### Almacenamiento y manipulación

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 30°C.

Evitar que el producto llegue a las aguas.

#### 5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar previamente una prueba antes de la aplicación o bien consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



(34) 986 343424  
(34) 93 2412424

servitecnico@xylazel.com

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genís 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

